PaintUber®

Pared Seca

Dry Wall · Anti-condensación

Pintura mineral antihumedad y anticondensación, con Quartzene® + Grafeno/$CaCO_3$® Technology en base acuosa, para interior y exterior bajo cubierta. Una tecnología avanzada basada en materiales minerales y aerogel que modifica el comportamiento térmico de la película de pintura, ayudando a reducir las condiciones superficiales que favorecen la condensación y mejorando el confort térmico.

FORMATOS	COLORES	RENDIMIENTO	ACABADO
2L · 4L · 15L	**Blanco / Carta**	**10–12 m²/L**	**Blanco mate**
Kit, DoyPack y bote	Carta de color PaintUber®	por capa	

Descripción del producto

PaintUber® Pared Seca es una pintura anticondensación y antihumedad, con Quartzene® + Grafeno/$CaCO_3$® Technology, en base acuosa para interior y exterior bajo cubierta, de acabado mate. Sin sustancias tóxicas (0,1–1 % máx.) y transpirable. Presenta una buena cubrición, blancura y lavabilidad. Antihumedad y anticondensación: deja salir el vapor de agua del soporte en lugar de encerrarlo.

Ideal para aplicaciones sobre enlucido, yeso, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, gotelé, placas de hormigón prefabricado y papel pintado sin plastificar, ladrillo o perlita.

Características

- Muy buena lavabilidad.
- Elevado poder de cubrición.
- Película resistente a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable) y a los ambientes industriales agresivos.
- Nulo índice de amarilleo.
- Acabado mate.
- Excelente flexibilidad. No se cuartea.
- Mejora del confort energético.
- Gran blancura.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Transpirable, antihumedad y anticondensación.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Colores con altas exigencias.
- Alta adherencia, resistencia y durabilidad.
- Apta para interiores y exteriores bajo cubierta.
- Color uniforme entre lotes.

Propiedades técnicas

Densidad aparente (blanca)	1,65 ± 0,05
Viscosidad	110 ± 5
pH	9,5 ± 1
%NVM	60 ± 1
Rendimiento	10–12 m²/L por capa
COV	< 1 g/l
Secado al tacto	2 h
Repintado (23 ºC, 50 % HR)	2–4 h
Secado total	24 h
Aspecto	Blanco mate

Preparación del soporte

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 ºC y +40 ºC. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

Obra nueva: aplicar siempre de primera mano PaintUber® Sellador Total L44 como imprimación. **Repintado:** sobre pintura anterior bien adherida no hace falta imprimación. Se puede pintar sobre gotelé.

Uso en paredes con humedad

Indicada para paredes y techos con condensación (baños, cocinas, dormitorios) y para el acabado de paredes en las que se ha tratado antes la causa de la humedad. Es la pintura del kit PaintUber® Pared Seca.

Condensación: aplicar con el soporte seco, siguiendo la preparación habitual, y mantener una ventilación adecuada del local. **Capilaridad o filtración:** tratar primero la causa (humedad ascendente, cubierta o fachada) y aplicar cuando el soporte esté seco. Eliminar la pintura mal adherida y cepillar las eflorescencias salinas (salitre); limpiar las manchas oscuras con un producto específico y dejar secar antes de pintar.

Modo de aplicación

Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes.

Segunda capa a las 2–4 h (23 ºC, 50 % HR); con más humedad ambiental o menos temperatura, los tiempos de secado se alargan. **Limpieza de útiles:** con agua tibia.

> **Aviso:** un exceso de producto por capas puede generar microfisuras.

Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar antes de usar.

Seguridad

Ninguna precaución especial en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

Recomendaciones

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas de las mismas.

> **Limitaciones:** no es hidrófuga ni impermeable: no sustituye a un impermeabilizante ni está indicada para zonas en contacto directo con el agua. En exterior, solo bajo cubierta.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (**info@paintuber.es**).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.