

PaintUber®

Primer L44

Imprimación acrílica al agua antialgas y antihongos que regula la absorción del sustrato y mejora la adherencia del acabado.

FORMATOS	DILUCIÓN	RENDIMIENTO	NATURALEZA
DoyPack 2L · 5L · 25L	1:1 1 parte producto + 1 parte agua	11–15 m²/L por capa	Acrílico 100%

■ Descripción del producto

PaintUber® Primer L44 es una imprimación a base de resinas acrílicas 100%, sin disolventes ni coalescentes añadidos, en base agua, que uniformiza y reduce la absorción del sustrato, lo que permite ahorrar en pintura posterior, con excelente resistencia a la aparición de moho y hongos y alta transpirabilidad. Se recomienda para sustratos absorbentes o débiles, así como para espacios sin ventilación propensos al crecimiento de microorganismos.

Primer L44 tiene una huella de carbono mínima. Ideal para uso residencial, obra nueva y decoración de interiores y exteriores.

■ Características

- Previene la proliferación de algas y hongos.
- Mejora la adherencia del acabado.
- Consolida los sustratos.
- No altera la transpirabilidad del sustrato.
- Imprimación multisuperficie, apta para cualquier superficie.
- Regula la absorción del sustrato.
- Optimiza el consumo del acabado.
- Favorece el ahorro de material y mano de obra.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Excelente puente de adhesión para pinturas.

■ Propiedades técnicas

Densidad específica	1,05 ± 0,05 g/cm³
pH	8,5 ± 1
Viscosidad	50–60 KU
Resistencia al vapor de agua (Sd)	< 0,06 m
Permeabilidad al vapor de agua	B2 Sd0 · >385 g/m²·día
Contenido en COV	<1 g/L
Naturaleza	Acrílico 100%
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Rendimiento	11–15 m²/L por capa

■ Preparación del soporte

El sustrato debe estar seco y limpio, libre de polvo, sales e imperfecciones. Cualquier partícula suelta de pintura anterior debe eliminarse manualmente o con agua a presión. Asegúrese de que la textura del sustrato sea uniforme. Si hay algas, moho, hongos u otras impurezas, límpielas a fondo con productos adecuados para eliminarlas por completo. Las películas de pintura antiguas que impidan la difusión del vapor o que no estén bien adheridas deben eliminarse con decapantes o medios mecánicos.

Los sustratos minerales deben tener al menos 14 días de antigüedad. No aplicar sobre superficies en contacto permanente con agua. En zonas muy expuestas a la humedad o con mucha contaminación, aplique un sellador hidrófugo para minimizar la absorción de agua e impurezas. Si el sustrato presenta alguna patología no mencionada anteriormente, póngase en contacto con el departamento técnico.

Soportes: yeso, estuco, rellenos, paneles prefabricados, papel pintado sin revestimiento, ladrillo, perlita y otras superficies minerales.

■ Modo de aplicación

La temperatura ambiente y del sustrato deben estar entre +5 °C y +40 °C. No aplicar bajo la luz solar directa ni sobre sustratos expuestos al sol. Agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y aplicar uniformemente a spray, brocha o rodillo. El rendimiento depende del tipo de sustrato, su estado, las herramientas utilizadas y el método de aplicación; el consumo exacto debe verificarse en obra.

Dilución 1:1: diluir el producto en una proporción 1:1, es decir, una parte de producto por una parte de agua.

La segunda capa se puede aplicar después de 24 horas (a 25 °C y 60 % de humedad relativa). Una humedad más alta y temperaturas más bajas prolongarán el tiempo de secado. El secado completo ocurre 24 horas después de la aplicación. Limpiar las herramientas con agua tibia.

■ Almacenamiento

Conservar en su envase original y sellado en un lugar fresco. Proteger de las heladas y la luz solar directa. El tiempo máximo de conservación es de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

■ Seguridad y residuos

Revise la Ficha de Datos de Seguridad más reciente para obtener información sobre seguridad, física, ecológica y toxicológica. Mantener fuera del alcance de los niños. No tire los residuos por el desagüe; acuda al punto de reciclaje más cercano y cumpla con la normativa local.

■ Recomendaciones

Proteja las superficies que no vayan a tratarse (carpintería, vidrio, piedra, etc.). Enjuague las salpicaduras inmediatamente con agua hasta su completa eliminación. No mezclar con otros productos para conservar sus propiedades. Reduzca el desperdicio de pintura y reutilice el producto sobrante.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.