

PaintUber®

Revestimiento Elástico

Recubrimiento elástico impermeabilizante con CACO3® Technology en base acuosa para exterior.

FORMATOS	COLORES	RENDIMIENTO	ACABADO
4L · 15L	Blanco / Carta Carta de color PaintUber®	2-4 m²/L	Semi mate

■ Descripción del producto

PaintUber® Revestimiento Elástico es una pintura con CACO3® Technology, en base acuosa para exterior de acabado elástico. Sin sustancias tóxicas (0,1-1 % máx.). Presenta una buena cubrición, blancura y lavabilidad.

Es un recubrimiento elástico impermeabilizante liso formulado e indicado para solucionar pequeños problemas producidos por movimiento de obra. Penetra en las pequeñas fisuras formando una capa continua impermeable y elástica. Aplicable en superficies agrietadas, no siendo estas superiores a 2 mm.

Ideal para aplicaciones sobre enlucido, yeso, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, placas prefabricadas y papel pintado sin plastificar, ladrillo o perlita.

■ Características

- Impermeabilidad total al agua de lluvia.
- Flexible. No se fisura ante los pequeños movimientos de obra.
- Sin alquitranes, asfaltos ni plastificantes.
- Película resistente a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Fuerte adherencia sobre superficies de morteros de cemento y solados.
- Colores con altas exigencias.
- Muy buena lavabilidad.
- Alta adherencia, resistencia y durabilidad.
- Alta elasticidad y resistencia a la tracción.
- Adaptabilidad a todas las formas de la superficie.
- Extraordinaria resistencia a la abrasión.
- Inalterable a la alcalinidad del cemento (insaponificable), y muy buena resistencia a productos químicos y microorganismos.
- Pigmentos inorgánicos estables a la luz y la intemperie. No amarillea.
- Alto poder de cubrición.
- Transpirable.
- Apto para exteriores.

■ Propiedades técnicas

Densidad aparente	1,40 ± 0,05
Elongación	250-300 %
Viscosidad	110 ± 5
pH	9,5 ± 1
%NVM	60 ± 1
Rendimiento	2-4 m²/L
Aspecto	Blanco semi mate

■ Preparación del soporte

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

■ Modo de aplicación

Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes.

Aviso: un exceso de producto por capas puede generar microfisuras.

■ Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar antes de usar.

■ Seguridad

Ninguna precaución especial en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

■ Recomendaciones

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas de las mismas.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.