

PaintUber®

Revestimiento Pétreo Liso

Recubrimiento de fachadas con CACO3® Technology en base acuosa para exterior de acabado pétreo.

FORMATOS**4L · 15L****COLORES****Blanco / Carta**

Carta de color PaintUber®

RENDIMIENTO**4–6 m²/L****ACABADO****Mate**

■ Descripción del producto

PaintUber® Revestimiento Pétreo Liso es una pintura con CACO3® Technology, en base acuosa para exterior de acabado pétreo. Sin sustancias tóxicas (0,1–1 % máx.). Presenta una buena cubrición, blancura y resistencia atmosférica.

Es un recubrimiento de calidad utilizado como recubrimiento de fachadas, elemento decorativo y protector de todo tipo de superficies (hormigón, fibrocemento, escayola, cemento...), formulado a partir de cargas y pigmentos seleccionados que le confieren una buena resistencia al exterior, elevado poder de cubrición, gran blancura y una inmejorable relación calidad/precio.

Ideal para aplicaciones sobre enlucido, hormigones, emplastes, enfoscados, antiguas pinturas, placas prefabricadas y ladrillo o perlita.

■ Características

- Gran blancura.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Transpirable.
- Excelente adherencia sobre las superficies habituales en la construcción.
- Buena lavabilidad.
- Elevado poder de cubrición.
- Película resistente a la intemperie, a los rayos U.V. y al ozono.
- Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable) y a los ambientes industriales agresivos.
- Nulo índice de amarilleo.

■ Propiedades técnicas

Densidad aparente	1,75 ± 0,05
Resistencia al fuego	M1
Viscosidad	125 ± 5
pH	9,5 ± 1
%NVM	65 ± 1
Rendimiento	4–6 m²/L
Aspecto	Blanco mate

■ Preparación del soporte

El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto. La temperatura de trabajo (ambiente y soporte) debe ser entre +5 °C y +40 °C. No aplicar con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.

■ Modo de aplicación

Producto listo para su uso, aplicar 2 o 3 capas de manera uniforme. Pintar en secciones empezando por los bordes. Repartir correctamente la carga de pintura pasando el rodillo varias veces sin recargarlo de pintura. No pintar sobre las zonas que se están secando, evitar empalmes.

Aviso: un exceso de producto por capas puede generar microfisuras.

■ Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco. Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se garantiza una conservación mínima de 12 meses desde la fecha de fabricación. El producto puede espesar, sin perder propiedades; agitar antes de usar.

■ Seguridad

Ninguna precaución especial en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. No inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. Aconsejamos el uso de guantes y gafas protectoras durante su manipulación.

■ Recomendaciones

Las partes que no vayan a ser tratadas deben ser protegidas (cristalería o carpintería). Si existieran requisitos estéticos estrictos se recomienda hacer ensayos previos. No mezclar con otros productos para conservar las propiedades específicas de las mismas.

En caso de dudas, consulte al departamento técnico (info@paintuber.es).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de la empresa en el producto, cuando es correctamente almacenado, manejado y aplicado, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones. La ficha técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.